

# matteco Gummimatte GM



Beschreibung	Wert
Materialbasis:	Gummimehl mit speziellem Bindemittel (kein PU-Bindemittel)
Farbe:	schwarz
Dicke:	2 bis 20 mm
Dichte:	ca. 950 kg/m <sup>3</sup>
Breite:	bei 2 bis 10 mm Dicke: 1,20 m bei 12 bis 15 mm Dicke: 1,10 m bei 20 mm Dicke: 1,00 m
Länge:	bei 2 bis 10 mm Dicke: Rolle max. 10 m bei 12 bis 20 mm Dicke: Plattenformat
Wasserdampfdurchlässigkeit:	Trocken und feucht $s_d=0,21$ m; $\mu=47$
Wärmeleitfähigkeit:	ca. 0,15 W/mK
Härte Shore A:	55 ± 5
Zugfestigkeit:	0,86 N/mm <sup>2</sup>
Druckspannung bei 20% Verformung:	0,65 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit:	10 N/mm <sup>2</sup>
Brandverhalten:	Efl
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 80°C, kurzzeitig bis 120°C
Gefährliche Stoffe:	keine
Ausführung:	auf Wunsch mit einseitiger Vlieskaschierung

## Eigenschaften

- ✓ Sehr gute Entkopplungseigenschaften.
- ✓ Ohne Weichmacher und Lösungsmittel.
- ✓ Schnell verlegbar, einfach zu schneiden und eben frei liegend.
- ✓ Verrottungs-, schimmel- und fäulnisfest.
- ✓ Keine Entsorgungskosten – zu 100% durch matteco recycelbar.
- ✓ Verringerter CO<sub>2</sub>-Ausstoß durch energieeffiziente Produktion.

**Vetrieb Schweiz & Austria:**  
[www.baugummi.ch](http://www.baugummi.ch)



Die oben angegebene Werte stellen Richtwerte dar, die nach den geltenden Prüfnormen bzw. unternehmensinternen Methoden über einen längeren, repräsentativen Zeitraum ermittelt wurden. Sie gelten jedoch nicht als verbindliche Spezifikationen und sind daher keinesfalls als ausdrückliche Zusicherung von bestimmten Eigenschaften zu verstehen. Technische Weiterentwicklungen und die Neuauflage von Datenblättern behalten wir uns vor.